

ASTRALATEX HPC FACADE®

Peinture à l'eau hautement résistante



DÉFINITION	Peinture à base de styrène acrylique en phase aqueuse
LOCALISATION	Extérieur, intérieur
UTILISATION	Plafonds et murs, enduit de ciment, béton, plâtre, anciens fonds convenablement préparés
PROPRIÉTÉS	Séchage rapide Haut pouvoir opacifiant Excellente résistance aux intempéries Film à porosité étudiée Blancheur éclatante

DESCRIPTIF

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS	TRAVAUX DE FINITION
Béton, enduit de liants hydrauliques (extérieur)	Non peint, fond peu absorbant	Brossage, époussetage, 1 couche ASTRALATEX PRIM dilué à 200%	2 couches ASTRALATEX HPC FAÇADE ou 1 couche ASTRALATEX MAT + 1 couche ASTRALATEX HPC FAÇADE
Béton, enduit de liants hydrauliques (intérieur)	Non peint, fond peu absorbant	Brossage, époussetage Enduissage intérieur éventuel TOUTFAIT CACHET ROUGE TOUT FAIT CACHET VERT	
Plâtre et dérivés (intérieur)	Non peint, fond peu absorbant	Brossage, époussetage Enduissage éventuel 1 couche FORMOPRIM	
Métaux ferreux	Non peint	Dérouillage, grattage et époussetage 1 couche FERREX	
Anciennes peintures	Parfaitement adhérentes	Lessivage, époussetage rebouchage et/ou enduissage éventuel (intérieur seulement) 1 couche ASTRALATEX PRIM dilué à 200%	

ASTRALATEX HPC FACADE®

Peinture à l'eau hautement résistante



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet

DILUTION

Brosse et rouleau :

Dilution de 5% environ

Pistolet :

Dilution selon le matériel utilisé

APPLICATION

Rouleau :

Empâter les fonds très régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens

Pistolet :

Appliquer en passes croisées. Eviter de travailler trop près de la surface à peindre

RENDEMENT

Sur fonds lisses et non absorbants 5 à 6 m²/kg par couche

DÉLAI DE RECOUVREMENT

4 heures à 20°C et 65% d'humidité relative

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage

PRÉCAUTION A OBSERVER

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 40°C

CONDITIONNEMENT

23 kg

FICHE TECHNIQUE

Présentation :

Peinture onctueuse

Teinte :

Disponible en blanc et peut être teinté avec les colorants SUPERTEINTASTRAL et en **3000 teintes** sur machine à teinter

Aspect :

Mat

Densité :

1,50 ± 0,050

viscosité :

125 - 135 KU krebs unit

Liant :

Copolymère styrène acrylique en dispersion aqueuse.

Pigments :

Titane

Extrait sec en poids :

63 ± 1 %

Séchage :

HP : 30 min ; Sec : 1h30

Lavabilité et lessivabilité :

Excellente

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

