

P.G MATE

Peinture d'aspect mat profond pour application intérieure



DÉFINITION

Peinture d'aspect mat profond à base de résine alkyde glycérophtalique longue en huile.

DESTINATION & PROPRIÉTÉS

- Intérieur et endroits abrités
- Bon pouvoir opacifiant
- Aspect mat profond et tendu
- Facile à appliquer
- Excellente lessivabilité

CONDITION D'APPLICATION

Applicable sur tous les supports classiques préalablement préparés en travaux neufs et de réfection : béton, pierre, brique, plâtre, métaux ferreux et non ferreux.

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau à poils semi-longs, pistolet pneumatique et airless.

PRÉPARATION DES FONDS ET SYSTÈMES

Pour travaux neufs et soignés sur :

- Béton, enduits de liant hydrauliques, plâtre, bois :
- Nettoyer les fonds par brossage, ponçage (si support bois), époussetage et /ou égrenage
- Imprimer au Formoprim et enduire si nécessaire à l'enduit Toufait, Souplastral (support béton, pierre, plâtre)
- Métaux ferreux : brossage + couche de Ferrex
- Métaux non ferreux : Dégraissage + couche de Transpac

Anciennes peintures parfaitement adhérentes : Lessivage (insaponifiable), ponçage, époussetage, rebouchage et enduisage Eventuels.

2 couches de PG Mat

APPLICATION Brosse et rouleau :

• Empâter régulièrement les surfaces à traiter et lisser de suite.

Pistolet :

• Éviter de travailler trop près du support. Appliquer en passes croisées en évitant les sur-épaisseurs

RENDEMENT

Sur fonds lisses et non absorbants : Brosse et rouleau : 5 / 6 m²/L par couche.

DÉLAI DE RECOUVREMENT

24 heures à 20°C et 60% d'humidité relative.

DILUTION Brosse et rouleau : Pistolet pneumatique : Pistolet airless :

Diluant CELREX 3391 ou diluant TERBENTOL

- Prêt à l'emploi sur petites surfaces. Diluer 2 à 3% maximum sur grandes surfaces ou fonds légèrement absorbants.
- Dilution suivant matériel



P.G MATE

Peinture d'aspect mat profond pour application intérieur



CONDITIONNEMENT

5Kg, 20Kg.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Diluant Celrex 3391 immédiatement après usage

FICHE TECHNIQUE

Teinte :	Blanche
Aspect :	Mat profond
Densité :	1,7 – 1,8
Viscosité à 25° C :	100 – 110 KU
Liant :	Résine alkyde longue en huile
Extrait sec en poids :	79 - 81 %
Rendement :	5 - 6 m ² /kg
Séchage à 20°C et 65% HR :	Hors poussière : 30 min env. /Sec : 1,5 h env. /recouvrable après 24 h
Lavabilité et lessivabilité :	Excellente

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

