

# AQUASTRAL SATIN®

Peinture satinée en phase aqueuse



<b>DÉFINITION</b>	Peinture en phase aqueuse de finition donnant un léger aspect pommelé et satiné
<b>LOCALISATION</b>	Intérieur
<b>UTILISATION</b>	Plafonds et murs, enduit de ciment, béton, plâtre, anciens fonds convenablement préparés
<b>PROPRIÉTÉS</b>	Possède un bon pouvoir garnissant et opacifiant sur fonds aptes à l'application   A une très faible odeur, agréable à travailler (pouvoir glissant, projection presque nulle)   Disponible en blanc et peut être teinté en plus de <b>3000 couleurs</b> sur machine à teinter   Application sur la toile de verre à peindre

## DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton   Béton cellulaire   Enduit de liants hydrauliques   Maçonnerie de parement et d'élément	Brossage et égrenage avec époussetage soigné Ragréage, rebouchage, correction du support avec ENDUIT ASTRALATEX	Selon la qualité de la finition recherchée et/ou de l'exposition, application de 1 ou 2 couches AQUASTRAL SATIN
Plâtre et dérivés   Gouttelettes phase aqueuse ou solvant	Brossage et égrenage avec époussetage soigné. Selon la qualité de la finition recherchée, appliquer 1 couche FORMOPRIM. Pour travaux soignés, utiliser ENDUIT ASTRALATEX	
Bois et dérivés	Brossage / époussetage Impression : FORMOPRIM   Enduit de correction REXENDUIT	
Métaux ferreux (1)	Dérouillage, grattage et époussetage   1 couche FERREX	
Métaux non ferreux (1)	Dégraissage   1 couche TRANSPAC+	
Anciennes peintures bien adhérentes et en bon état (2)	Lessivage et rinçage   Ponçage fonds satinés et brillants   Enduit de correction REXENDUIT ou TOUFAIT CACHET BLEU	



(1) Métaux imbriqués dans les surfaces à peindre

(2) Ne pas utiliser AQUASTRAL SATIN sur revêtement durs ou souples

# AQUASTRAL SATIN®

Peinture satinée en phase aqueuse



## MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse | Rouleau fibres 5 mm/175 pour une finition d'aspect poché fin arrondi | Rouleau antigouttes 12 mm/175 pour une finition d'aspect pommelé | Pistolet pneumatique et airless

## DILUTION

**Brosse et rouleau :**  
**Pistolet pneumatique et airless :**

A l'eau exclusivement :  
Blanc : la 1<sup>ère</sup> couche peut être diluée à 5% maximum d'eau  
La dilution reste très limitée et varie selon le type de matériel utilisé

## APPLICATION

**Brosse et rouleau :**

Bien empâter les fonds, croiser régulièrement et lisser de suite, toujours dans le même sens

## RENDEMENT

**Brosse et rouleau :**

Sur fonds lisses et peu absorbant :  
9 à 11 m<sup>2</sup>/Kg par couche pour le blanc

## DÉLAI DE RECOUVREMENT

3 à 4 heures à 20°C et 65% d'humidité relative

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage

## PRÉCAUTIONS A OBSERVER

Eviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé | Pendant la période chaude, éviter de peindre sur des surfaces exposées au soleil | Ne pas ajouter de fongicide dans AQUASTRAL SATIN | Ne pas mélanger à d'autres produits

## CONDITIONNEMENT

5 Kg et 20 Kg

## FICHE TECHNIQUE

<b>Présentation :</b>	Peinture onctueuse
<b>Teinte :</b>	Disponible en blanc et peut être teintée en plus que <b>3000 teintes</b> sur machine à teinter
<b>Aspect :</b>	Satiné moyen
<b>Viscosité :</b>	130 ± 5 KU
<b>Densité :</b>	1,25 ± 0,05
<b>Degré de brillant :</b>	10-20 Unit gloss. sous angle 60
<b>Liant :</b>	Copolymère acétate versatate de polyvinyle en dispersion aqueuse.
<b>Pigments :</b>	Titane
<b>Extrait sec en poids :</b>	48 ± 1%
<b>Séchage :</b>	HP : 30 min ; Sec : 1 h30 ; recouvrable après 8h
<b>Lavabilité et lessivabilité :</b>	Excellente

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

