



DÉFINITION

FERREX est une peinture primaire, inhibitrice de rouille de couleur brun rouge, sans plomb, à liant glycérophtalique

DESTINATION

Extérieur (primaire), intérieur

PROPRIÉTÉS

Facile à appliquer | S'applique en forte épaisseur | Ne coule pas | Sèche très rapidement | Se tend remarquablement | Sa structure lamellaire lui confère une meilleure protection

MISE EN OEUVRE

CONDITIONS D'APPLICATION

FERREX s'applique pour la protection et l'entretien durable des structures métalliques neuves ou anciennes, placées à l'intérieur ou à l'extérieur, en ambiance modérément agressive

PRÉPARATION DES FONDS ET SYSTÈMES

Si rouille peu adhérente :

Élimination par brossage à la brosse métallique | Appliquer 1 à 2 couches FERREX

Si rouille épaisse :

Élimination par martelage, piquage, suivi d'un brossage. Dans certains cas prévoir une élimination par projection d'abrasifs (sablage) | Appliquer 1 à 2 couches FERREX

En cas de calamine :

Élimination de la calamine par projection d'abrasifs (sablage). Le procédé chimique est déconseillé dans le présent cas | Appliquer 1 à 2 couches FERREX

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet

DILUTION

Au diluant CELREX 3391

Pistolet :

Peut être dilué au diluant CELREX 3391

Brosse et rouleau :

Prêt à l'emploi

APPLICATION

Empâter de façon régulière les surfaces à peindre | Déposer une épaisseur suffisante et constante



CONSOMMATION

Sur support lisse 8 m²/kg pour une épaisseur de 30 micromètres (feuil sec)

DÉLAI DE RECOUVREMENT

Recouvrable après 4 à 6 heures à 20°C et 60% HR

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au DILUANT CELLULOSIQUE ou au DILUANT CELREX 3391

CONDITIONNEMENT

1 kg et 5 kg

FICHE TECHNIQUE

Présentation :	Peinture chargée thixotropée
Teinte :	Brun rouge
Aspect du feuil :	Mat
Densité :	1.54 ± 0.07
Viscosité :	85 – 95 KU
Liant :	Résine alkyde longue en huile
Pigments :	Oxyde de fer rouge
Extrait sec en poids :	75% env.
Séchage :	HP : 10-30 mn – Sec : 1-2 h (à 20°C et 65% HR)

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.