



DÉFINITION	Peinture à base de pliolute (copolymères acryliques) en phase solvant hautement résistante
LOCALISATION	Extérieur, pignons et façades
UTILISATION	Sur béton, enduit de ciment, crépis, brique, pierre, toutes maçonneries et agglomérés divers
PROPRIÉTÉS	Bonne tenue en atmosphère agressive (au bord de la mer) Grande facilité d'application Excellent fixateur de fonds après dilution Insensible à l'alcalinité du ciment frais Laisse respirer le support, imperméable à l'eau, perméable à la vapeur d'eau Pas de risque de formation de peaux dans les bidons entamés

DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRETS	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydryalylique peu ou non absorbant	Brossage 1 couche PRIMOREX ou 1 couche REXOLITE diluée à 10%	2 couches REXOLITE
Béton, brique, pierre, enduit de ragréage, enduit de liant hydraulique absorbant et friable	Brossage 1 couche PRIMOREX	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche primaire FERREX	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche TRANSPAC+	
Bois imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage, époussetage 1 couche FORMOPRIM Rebouchage éventuel au REXENDUIT	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes peu ou moyennement absorbantes	Brossage, lavage 1 couche PRIMOREX	



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet pneumatique et airless

DILUTION

Brosse et rouleau :

Diluant CELREX 3391

1^{ère} couche : - 15% maxi sur fonds pulvérulents
- 10% maxi sur fonds absorbants

Pas de dilution sur fonds neufs ou très peu absorbants

2^{ème} couche sans dilution

Pistolet pneumatique :

1^{ère} et 2^{ème} couches 10 à 15% maxi

Pistolet airless :

Dilution selon matériel utilisé

APPLICATION

Rouleau :

Empâter régulièrement les fonds, lisser toujours dans le même sens

Pistolet :

Eviter de travailler trop près de la surface à peindre

Appliquer en voiles minces

RENDEMENT

Brosse rouleau :

Sur fond lisse et non absorbant : 4 à 5 m²/kg

DÉLAI DE RECOUVREMENT

24 heures à 20°C et 60% d'humidité relative

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Diluant CELREX 3391

PRÉCAUTION A OBSERVER

REXOLITE ne doit pas être mélangée avec d'autres peintures

CONDITIONNEMENT

25 kg

FICHE TECHNIQUE

Présentation :

Peinture onctueuse en phase solvant

Teinte :

Disponible en blanc, en couleurs sur commande et peut être teintée avec les colorants TINTOREX

Aspect :

Mat

Densité :

1,50 ± 0,050

Viscosité ICI :

3,3 ± 0,3 Poises

Liant :

Pliolite (copolymère acrylique en phase solvant)

Pigments :

Titane (blanc)

Extrait sec en poids :

70 ± 1%

Séchage :

HP : 45 min ; Sec : 3h env

Lavabilité et lessivabilité :

Très bonne

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.